

# PRS-AC-D1 T

## THERMOPLASTIC ACRYLIC RESIN

### شرح

**PRS-AC-D1 T** یک رزین اکریلیک ترموپلاست بر پایه منومرهای اکریلیک می باشد که به صورت ۲۰٪ در حلال تولوئن عرضه می گردد.

### خواص ویژه

قدرت مرطوب کنندگی سطح و نفوذ بسیار بالا از جمله ویژگی های این محصول می باشد. همچنین مقاومت آب و هوایی بسیار بالایی دارد. مصرف این محصول با قلم مو و اسپری امکان پذیر بوده و بسیار آسان است.

### موارد پیشنهادی مصرف

- پوشش های کیلر بر روی سطوح سنگی، گچی، سفالی، بتونی و کلیه نماها

### مشخصات فنی رزین

نوع تست	نتیجه
درصد جامد <sup>(۱)</sup>	20 ± 1%
ویسکوزیته <sup>(۲)</sup>	15-20 sec
عدد اسیدی	10-15 mgKOH/gr
دانسیته <sup>(۳)</sup>	0.88-0.92 g/cm <sup>3</sup>
رنگ ظاهری	بی رنگ
نوع حلال	تولوئن
تشکیل فیلم	تبخیر حلال

\*اندازه گیری های فوق مطابق استاندارد ASTM محاسبه شده است.

- (1) Solid: 1 hr in 120 °c
- (2) Viscosity: DIN 4 @ 25 °c, Delivery form
- (3) Density: in 25 °c

### امتزاج پذیری و حلالیت

سازگاری و حلالیت این محصول پیش از مصرف بایستی توسط مصرف کننده مورد آزمایش قرار گیرد.

حلال های آروماتیک، استرها، کتون ها

حلال های آلیفاتیک

الکل ها

نا محلول

### شرایط نگهداری و انبارش

این محصول باید داخل بشکه های در بسته، درون انبار سرپوشیده بدور از نور مستقیم خورشید و منابع ایجاد جرقه یا شعله و جای خنک (حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد) نگهداری شود. در این شرایط محصول تا یک سال پس از تاریخ تولید قابل مصرف می باشد.

نکته ۱: شایان ذکر است در صورتی که شرایط نگهداری به خوبی رعایت شود، گاهاً تا بیشتر از تاریخ اعلام شده قابل مصرف است.

نکته ۲: در هنگام انبارش به شماره بچ محصول که کد پیگیری می باشد، دقت ویژه شود.

### بسته بندی:

بشکه های فلزی ۱۸۰ کیلویی

### توجه

اطلاعات فنی ارائه شده در این برگه بر مبنای آخرین اطلاعات کارشناسان این شرکت می باشد و صرفاً جهت راهنمایی ارائه شده است. مصرف کنندگان محترم باید از مناسب بودن خصوصیات این رزین قبل از مصرف عمده به صورت نمونه آزمایشگاهی اطمینان حاصل کنند. لذا، شرکت پرنیان رزین هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نامناسب از این رزین ندارد ضمن آنکه همواره در هنگام بروز مشکل، پاسخگو، همراه و همگام مشتری می باشد.